

FOAMGLAS®



Aislamiento Industrial para Temperaturas -0°.



Descripción

El aislamiento FOAMGLAS® es un material ligero y rígido de millones de celdas de vidrio cerradas completamente. Cada celda es una entidad aislante. La estructura de aislamiento totalmente hecha de celdas de vidrio cerradas de FOAMGLAS®.

Aplicaciones

- Tubería, equipo, tanques y contenedores para baja temperatura
- Tubería y equipo para media y alta temperatura
- Tanques de almacenamiento de aceite caliente y asfalto caliente
- Sistemas de fluidos de transferencia térmica
- Sistemas de procesamiento de hidrocarburos
- Sistemas de procesamiento químico
- Tubería de vapor y agua fría subterráneas o a nivel de piso
- Tubería comercial y ductos

Características y ventajas

- Eficiencia constante de aislamiento
- Cero permeabilidad al vapor de agua
- Resistencia a la humedad
- Protección contra el fuego
- Resistencia a la corrosión
- Estabilidad dimensional a largo plazo
- Resistencia a plagas
- Libre de CFC y HCFC

Estos beneficios tienen como resultado que los sistemas de aislamiento FOAMGLAS® sean de larga duración, requieran poco mantenimiento

Totalmente Impermeable Rendimiento a largo plazo

Debido a que consiste en celdas de vidrio cerradas, el aislamiento FOAMGLAS® ONETM resiste la humedad

en ambas formas: líquida y gaseosa. Al probarse de acuerdo con la ASTM E96, tiene una clasificación de permeabilidad de 0.00 perm-in.

No Combustible

El aislamiento FOAMGLAS® es 100% vidrio y no contiene aglutinantes o rellenos-no puede quemarse. El aislamiento FOAMGLAS® no absorberá líquidos o vapores inflamables. Si ocurre un incendio, el aislamiento FOAMGLAS® ayudará a contenerlo.

Resistente a la corrosión

El aislamiento FOAMGLAS® totalmente de vidrio no es afectado por los químicos comunes ni por las atmósferas de plantas más corrosivas. No promueve la corrosión y su resistencia a la humedad ayudará a mantener el agua lejos del alcance del equipo y las tuberías.

Dimensionalmente estable

El aislamiento FOAMGLAS® no es afectado por los diferenciales de temperatura y humedad. No se hincha, tuerce, encoge ni sufre otras deformaciones. La integridad del sistema de aislamiento permanece intacta.

Alta resistencia a la compresión

El aislamiento FOAMGLAS® puede resistir cargas que aplastarían la mayoría de otros materiales aislantes.

En un sistema de tubería diseñado adecuadamente, el aislamiento FOAMGLAS® elimina la necesidad de tratamiento especial en las bases de las tuberías. Esto también proporciona una firme base para las membranas de los techos, encaquetado metálico y barreras retardantes al paso de vapor, prolongando su vida.

Aislamiento Industrial para Temperaturas -0°.

FOAMGLAS®



INNOVACIONES PARA VIVIR™



Aislamiento Industrial para Temperaturas -0°.

FOAMGLAS®



INNOVACIONES PARA VIVIR™



PROPIEDADES FÍSICAS Y TÉRMICAS DE FOAMGLAS

PROPIEDADES FÍSICAS	ASTM			EN ISO
	SI	INGLÉS	Método	Método
Absorción de humedad (% Agua por volumen)	0.2%	0.2%	C 240	EN 1609 EN 12087
	La única humedad retenida es la adherida a las celdas superficiales después de la inmersión			
Permeabilidad al vapor de agua	0.00 perm-cm	0.00 perm-pulgada	Vaso húmedo E96 Procedimiento B	EN 12086 EN ISO 10456
Resistencia al ácido	Inmunidad a ácidos comunes y sus gases excepto ácido hidrofúorico			
Capilaridad	Ninguna			
Combustibilidad y reacción al fuego	No combustible – No flamable Difusión de flama 0 Generación de humo 0		E 136 E84	EN ISO 1182 (Clase A1)
Composición	Vidrio de silicato sodocálcico - inorgánico sin fibras o aglutinantes			
Resistencia a la compresión del bloque	620 kPa	90 psi	C 165	EN 826 Método A
	Fuerte para superficies planas cubiertas con asfalto caliente		C 240 C 552	
Densidad	120 kg/m ³	7.5 lb/ft ³	C 303	EN 1602
Estabilidad dimensional	Excelente: No se encoge, hincha o deforma			EN 1604 (DS 70/90)
Fuerza de flexión, Bloque	480 kPa	70 psi	C 203 C 240	EN 12089 (BS450)
Higroscopia	No incrementa con el peso al 90% de humedad relativa			
Coefficiente lineal de expansión térmica	9.0 x 10 ⁻⁶ /K 25°C hasta 300°C	5.0 x 10 ⁻⁶ /°F 75°F hasta 575°F	E 228	EN 13471
Temperatura máxima de servicio	482° C	900° F		
Módulo de elasticidad aproximado	900 MPa	1.3 x 10 ⁵ psi	C 623	EN 826 Método A1
Conductividad térmica	W/mK	Btu-in/hr.ft ² .°F	C 177	EN 12667
	0.040 @ 10°C 0.042 @ 24°C	0.28 @ 50°F 0.29 @ 75°F	C 518	EN 12939 (λ _{D,90/90} ≤ 0.041 W/mK @ 10° C)
Calor específico	0.84 kJ/kg.K	0.18 Btu/lb.°F		
Difusividad térmica	4.2 x 10 ⁻⁷ m ² /sec	0.016 ft ² /hr		

Nota: FOAMGLAS® ONE TM es fabricado para alcanzar o exceder los requisitos mínimos de la *Especificación Estándar para Aislamiento de Vidrio Celular ASTM C552-07* (o la revisión más reciente). A menos que se especifique otra cosa, las medidas fueron recopiladas usando los lineamientos de la ASTM a 240C (750F) y son valores promedio o típicos recomendados para fines de diseño y no pretender ser valores de especificaciones o valores límites. Los valores de EN ISO son declarados como valores límite bajo el conjunto de condiciones de prueba estándar. Las propiedades pueden variar con la temperatura. Donde el método de prueba o los valores reportados difieren entre las metodologías ASTM y EN ISO, los valores se denotan entre paréntesis en la columna de EN ISO.

Servicio Técnico

El personal de servicio técnico de Pittsburgh Corning's proporciona productos, aplicación y pruebas de materiales – para especificaciones estándar y personalizadas – atención al cliente en el sitio y guía para la instalación.

Estándares, certificaciones* y aprobaciones

El aislamiento FOAMGLAS® puede certificarse conforme a los requisitos de:

- ASTM C552 “Especificación para aislamiento térmico de vidrio celular”
- Especificación Militar MIL-I-24244C, “Materiales aislantes, térmicos, con requisitos especiales de corrosión y cloruro”
- Guía regulatoria nuclear 1.36, ASTM C7295, C 692, C871
- Difusión de flama 0, Generación de humo 0 (UL723, ASTM E 84), R2844; también clasificado por la UL de Canadá, CR1957
- ISO 9001:2000
- UL 1709

- Para el listado de los sistemas aprobados por la UL para resistencia al fuego, consulte la base de datos de UL en <http://www.ul.com/y> una vez en esta página haga clic en CERTIFICACIONES al lado izquierdo. En Búsquedas generales, haga clic en NÚMERO DE ARCHIVO UL, ingrese R15207 y luego haga clic en BUSCAR.

- Consejo de inspección de naves de vapor (Canadá) Certificado de aprobación No. 100/F1-98
- Administración de servicios generales, PBS (PCD): 15250, Especificación guía del servicio público de construcción, “Aislamiento Térmico (Mecánico)”
- Departamento de Construcción de la ciudad de Nueva York, MEA #138-81-M aislamiento FOAMGLAS® para tuberías, equipos, paredes y techos
- Código de prevención de incendios y construcción de la ciudad de Nueva York del departamento de estado (DOS) 07200-890201-2013
- Aprobación general de la ciudad de Los Angeles RR22534

El aislamiento FOAMGLAS® es identificado por el código federal de suministros para fabricantes (FSCM 08869)

Aislamiento Industrial para Temperaturas -0°.

FOAMGLAS®



INNOVACIONES PARA VIVIR™



FOAMGLAS®

Aislamiento Industrial para Temperaturas -0°.




INNOVACIONES PARA VIVIR^{MR}



OWENS CORNING
AV. ACUEDUCTO No. 459 COL. ZACATENCO,
C.P. 07360 MÉXICO, D.F.
01-800-00-OWENS
latam.oc@owenscorning.com
www.owenscorning-latam.com

Conmutador
(55) 5089-6700

Servicio a Clientes México
(55) 5089-6767



THE PINK PANTHER™ & ©1964-2011 Metro-Goldwyn-Mayer Studio Inc. Todos los Derechos Reservados. ©2011 Owens Corning.